



Calidades de Aceros



ACEROS ESTRUCTURALES

IPARGAMA SIMBÓLICA NUMÉRICA COLOR

ST-52.3 **S355J2**



DUREZA/MAQUINABILIDAD de 1 (más blando) a 10 (más duro)

	SIMBÓLICA	DUREZA
ACEROS ESTRUCTURALES	S355J2	1
ACEROS DE TEMPLE Y REVENIDO	C45	2
	C60	3
	25CrMo4	5
	34CrMo4	6
	42CrMo4	8
	34CrNiMo6	9
	30CrNiMo8	8
	36NiCrMo16	8
	51CrV4	8
ACEROS DE CEMENTACIÓN	16MnCr5	2
	20NiCrMo2-2	3
	18CrMo4	4
	20NiCrMo4	5
	17NiCr6-6	6
	18CrNiMo7-6	8
ACEROS DE NITRURACIÓN	31CrMoV9	8
	34CrAlNi7-10	10



ACEROS DE TEMPLE Y REVENIDO

IPARGAMA SIMBÓLICA NUMÉRICA COLOR

F-1140

C45



F-1150

C60



25CrMo4

1.7218



34CrMo4

1.7220



F-1252

42CrMo4

1.7225



TNC-EXTRA/
F-127

34CrNiMo6

1.6582



30CrNiMo8

1.6580



36NiCrMo16

1.6773



F-143

51CrV4

1.8159



ACEROS DE CEMENTACIÓN

IPARGAMA SIMBÓLICA NUMÉRICA COLOR

F-1516

16MnCr5

1.7131



F-1522

20NiCrMo2-2

1.6523



F-1550

18CrMo4



F-1582

20NiCrMo4



17NiCr6-6

1.5918



CMC-EXTRA

18CrNiMo7-6

1.6587



ACEROS DE NITRURACIÓN

IPARGAMA SIMBÓLICA NUMÉRICA COLOR

31CrMoV9

1.8519



NTR-EXTRA

34CrAlNi7-10

1.8550

